



Kesto Flex Silan

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
НА ОСНОВЕ SMP

RU.77.01.34.008.E.000096.01.25

TDS от 21.08.2026

СВОЙСТВА

- Высокая прочность склеивания
- Идеально подходит для приклеивания деревянных напольных покрытий и гибких покрытий (LVT, SPC, ламината и пр.)
- Подходит для вертикального и горизонтального приклеивания
- Подходит для паркетной доски любых размеров
- Экологичный, не содержит опасных компонентов
- Готов к применению
- Эластичный клеевой шов
- Не содержит растворителей и воды
- Работает в системах тёплого пола
- Водонепроницаем после отверждения
- Легко очищается с поверхности покрытий
- Обладает звукоизолирующим свойством
- Тиксотропный, отлично держит клеевой риф
- Морозостойкий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однокомпонентный гибридный клей без содержания воды и растворителей.

Для приклеивания: деревянных напольных покрытий (паркет, паркетная и инженерная доска, массивная доска, модульный паркет и пр.; коммерческих рулонных ПВХ покрытий, ПВХ покрытий на вспененной основе, натурального линолеума, на стены и полы ПВХ-покрытий (кварц-виниловых плиток, LVT, SPC, WPS), пробковых плиток на ПВХ основе, пластмассовых облицовок для стен толщиной более 0,6 мм, к впитывающим и невпитывающим влагу основаниям в сухих и влажных помещениях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия для проведения работ:

При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура воздуха, помещения, клея и облицовочного материала должна быть не ниже +15 ... +20 °C.

Подготовка основания:

Облицовываемая поверхность должна быть сухой, прочной, ровной, очищенной от пыли, остатков старых покрытий, пятен масла. Непрочный верхний слой цементного клея необходимо удалить с поверхности стяжки путем шлифования до приклеивания напольного покрытия и тщательно очистить с помощью пылесоса. Для обеспыливания и упрочнения цементных оснований рекомендуем использовать грунт PU Primer. Не использовать на поверхностях, загрунтованных водно-дисперсионными грунтами!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Влажность основания	Дерево (фанера) 8...12 % Бетон 3% вес. (или 80 % отн.)
Температура применения	+5 ... +40 °C
Рабочее время при температуре + 20°C	Не менее 30 минут
Расход	300–350 г/м² шпатель А2 (гибкие покрытия) 400–450 г/м² шпатель В1 (жёсткие покрытия) Деревянные напольные покрытия Ок. 1,0 кг/м² В10 – В12. Внимание! Расход существенно зависит от зубчатости шпателя
Время высыхания	24–48 часов при температуре + 20°C
Плотность/удельный вес	1,6 – 1,7 кг/л
Прочность при сдвиге, дуб/дуб, при +20 °C (DIN EN ISO 17178)	Не менее 2,0 МПа
Тип/ связующее вещество	Силан- модифицированный полимер
Внешний вид	Однородная тиксотропная паста бежевого цвета
Морозостойкость при хранении	5 циклов до -20°C

УПАКОВКА

7 кг, 16,5 кг



Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.



Kesto Flex Silan

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
НА ОСНОВЕ SMP

RU.77.01.34.008.E.000096.01.25

TDS от 18.08.2026

Основаниями под паркет могут быть шлифованный бетон, высокопрочный ровнитель для пола Kesto, фанера или деревянный пол. Прочность сцепления бетона и ровнителя должна быть не менее 1,5 МПа.

При укладке паркета всегда следует соблюдать инструкции производителя паркета. Дать паркету и клею достичь такой же температуры и влажности как в помещении. Эластичный клей уменьшает нагрузку на основание, вызываемую перемещением влаги в древесине, но одновременно допускает в ней размерные изменения и деформации. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия.

Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимум 5°C в сутки.

Нанесение:

Удалите защитную мембрану и затвердевшую пленку с поверхности клея. Не перемешивать!

Клей наносится на облицовываемую поверхность зубчатым шпателем по участку, который можно покрыть напольным покрытием в течении 30 минут. Накрывайте ведро клея крышкой в интервале между нанесениями, а в период приостановки работ - защитной мембраной, это замедлит скорость образования пленки на поверхности клея и сократит расход.

Напольное покрытие сразу укладывается на свежий слой клея. Количество клея должно быть таким, чтобы между покрытием и основанием образовывался единый слой клея, но клей не проступал бы между элементами.

Напольное покрытие аккуратно прижать к основанию. Убедиться, что клей полностью смочил тыльную сторону напольного покрытия. Между неподвижными конструкциями, как стена и напольное покрытие, оставить компенсационный зазор. Хождение допускается через 24 часа, полная эксплуатация 48 часов после приклеивания. Свежие пятна клея можно удалить вафельным полотенцем или влажными салфетками, а высохший клей – механически (пластиковым шпателем).

Клей Kesto Flex Silan чувствителен к атмосферной влаге. Сразу по окончании работ необходимо укрыть поверхность клея пленкой и закрыть крышку.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре не ниже 10 °С.
Срок хранения 1 год в оригинальной упаковке

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте.

Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта кожи с неотвержденным продуктом и с его компонентами. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за консультацией к врачу. На рабочем месте необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Не выливать неотвержденный продукт или его компоненты в канализацию. Небольшие количества отходов компонентов можно смешать и после их отверждения вывезти на свалку. Отвержденный продукт нельзя сжигать или нагревать до температуры выше 150 °С. Большие количества продукта должны отправляться на мусороперерабатывающие заводы для сложных отходов.

Беречь от детей!

Ознакомиться с листом безопасности продукта.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.