Akvapur SM 3000

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛЕНОЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ

Аквапур СМ 3000	ТУ 20.52.10-014-27410476-2021	TDS от 29.10.2025

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для покрытия ПВХ-пленками фрезерованных плит средней плотности (MDF) или других древесных плит с помощью мембранной техники или техники глубокой вытяжки.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Пневматическое распыление.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Аквапур СМ 3000 и Отвердитель С следует тщательно перемешать между собой. Склеиваемые поверхности должны быть очищены от загрязнений. Клей наносится на плиту равномерным слоем методом пневматического распыления. Дать клею высохнуть, пока клеевая пленка не станет прозрачной (примерно 30 минут при комнатной температуре). Облицовку рекомендуется производить в течение 20 часов после нанесения клея.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	ПУ-дисперсия
Значение pH	6,5 – 8,0
Температура активации, °C	60
Динамическая вязкость, мПа·с	1300 - 2200
Жизнеспособность, ч	16

*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ

Весовые части	Остаточная теплостойкость, °C
100:0	< 70
100:1	70-75
100:2	80-95
100:5	95-110

ПОДЗАГОЛОВОК

15 кг



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «КЕСТО»
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н,
ул. Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1
Телефон: +7 (800) 333-30-33
Адрес производства: 140108, Россия, Московская обл.,
г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69

Рекомендации основаны на результатах проведённых испытаний и накопленном практическом опыте. Производитель не несёт ответственности за влияние местных условий и за качество работ, выполняемых с применением продукта, поскольку не имеет возможности контролировать указанные факторы.