



Kesto Masa Pro

Однокомпонентный клей-герметик

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для герметизации деформационных стыков, кузовных стыков, сварных швов и эластичного склеивания разнообразных материалов в промышленности. Подходит для герметизации швов в кузовах автомобилей и фургонов, Ж/Д транспорта и контейнеров.

СВОЙСТВА

Обладает хорошей адгезией к большинству металлов, древесине, стеклу, а также к эпоксидным и полиэфирным поверхностям. Имеет отличную устойчивость к погодным условиям, а также хорошо выдерживает УФ-воздействие. Не образует пузырей при отверждении, не вызывает коррозии металлов. Можно окрашивать большинством ЛКМ (окрашивание всегда предварительно тестировать).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

Тип связующего	STP - полимер
Плотность, г/см ³	1,50±0,05
Цвет	белый, серый, черный
Разрывное удлинение, не менее, %	250
Прочность при разрыве, не менее, МПа	2,0
Твердость по Шору А	50
Скорость отверждения, мм/сутки	3
Время пленкообразования, мин	15 – 30
Температура применения, °С	+5 ...+40
Температура эксплуатации, °С	-40...+90

*Окружающие условия, такие как, температура воздуха, герметика и шва, качество основания и влажность воздуха, а также количество наносимого герметика сильно влияют на скорость образования пленочной корки и вулканизации. Данные приведены при (23 °C, 50 % RH)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очистить рабочие поверхности от пыли, масел и прочих загрязнений. При склеивании больших сплошных поверхностей или при особенно сухих условиях рекомендуется легкое напыление воды (ок. 5-10 г/м²). Адгезию к различным типам пластика рекомендуется предварительно протестировать. Для очистки поверхностей рекомендуется использовать уайт-спирит.

При использовании в мягкой упаковке, разместить «колбасу» в пистолете-аппликаторе и срезать проволочный зажим. Наконечник обрезают в соответствии с желаемым диаметром полосы нанесения. Выравнивание нанесенного материала по поверхности производят с применением шпателей, резиновых скребков, раклей. Заполнение вертикального или наклонного шва производят сверху вниз. Клей-герметик выдавливают плавно и равномерно, чтобы обеспечить полный контакт с боковой поверхностью шва. Заполняют шов, не допуская образования пустот, разрывов и наплывов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Избегать контакта кожи с продуктом, для защиты рук использовать перчатки. По запросу можно получить отдельный лист данных по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в невскрытой упаковке (+10–25 °C)

УПАКОВКА

310 мл картриджи, 600 мл колбасы, 250 кг бочки

ПОСТАВЩИК

АО "КЕСТО"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса 3к2, пом.1.

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:

140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69