



Kesto Master Deco

Готовый клей для стеклообоев

Свойства:

- Не содержит растворителей
- Для впитывающих и предварительно обработанных окрашенных поверхностей
- Бесцветный клеевой шов
- Удобен для нанесения валиком
- Сохраняет рельефный узор покрытия
- Содержит противогрибковые добавки (фунгициды)

Область применения:

Применяется для приклеивания стекловолоконных обоев и стеклотканей, а также всех видов тяжёлых обоев, текстильных и виниловых обоев на бумажной основе, джутовых тканей, малярного флизелина в сухих помещениях. Нельзя применять для приклеивания полимерных материалов.

Инструкция по использованию:

Условия для проведения работ:

При проведении работ и в течение последующих 3 суток минимальная рабочая температура (воздуха, основания, клея) должна быть не ниже +15 °С.

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

Подготовка основания:

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, прочной и чистой. Сильно впитывающие основания следует грунтовать этим же клеем, разбавленным водой в

Технические характеристики:

Температура применения	Не менее +15 °С
Расход	200 – 250 г/м ² (4 – 5 м ² /кг) Упаковка 10 кг: на 40-50 м ²
Теплоустойчивость после	Не менее +15 °С
Полное отверждение	1 сутки
Морозостойкость	Выдерживает 5 циклов замораживания до -40 С и оттаивания. При оттаивании после замораживания допускается расслоение клея.
рН	5-7
Тип/ связующее вещество	Вода, поливинилацетатная дисперсия, модифицированный крахмал, добавки
Вязкость	20000 – 28000 мПа*с (Брукфильд RVT, 6/20, 23 °С)
Размеры упаковок	3 кг, 10 кг
Хранение	1 год в плотно закрытой оригинальной упаковке



соотношении 1:1. Окрашенные поверхности нужно тщательно очистить и отшлифовать.

Применение:

Перед применением клей тщательно перемешать. Нанести клей на стену валиком на участок шириной 1-2 полосы обоев. На впитывающую поверхность обои приклеивать сразу, на окрашенную поверхность – через 10 мин. после нанесения клея. Прокатать поверхность приклеенных обоев чистым валиком. Окрашивание поверхности производится не ранее, чем через 1 сутки после приклеивания материала. Свежие пятна клея удалить смоченной водой тряпкой или губкой. Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования.

Дополнительная информация:

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

Окружающая среда и безопасность:

Клей не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

Хранить в недоступном для детей месте.

Ознакомиться с листом безопасности продукта.