



Kesto

СДЕЛАНО НА ЛУЧШЕМ
ЕВРОПЕЙСКОМ СЫРЬЕ

AKVAPUR SM3000

КЛЕЙ ДЛЯ МЕМБРАННО-ВАКУУМНОГО ПРЕССОВАНИЯ

Технические характеристики

Akvapur SM3000

Тип клея	PUD
pH	6,5 - 8,0
Динамическая вязкость, мПа·с	1300 - 2300

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ:

Весовые части

Остаточная теплостойкость, °С

100:0	< 70
100:1	70 - 75
100:2	80 - 95
100:5	95 - 110

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Низкая температура активации: 55-60°C
- ✓ Высокая остаточная теплостойкость: 110°C (+5% Отвердителя С)
- ✓ Отсутствие шагрени, даже на глянцевых финишных пленках
- ✓ Отличная адгезия к ПВХ-пленкам различной толщины
- ✓ Высокая стабильность качества
- ✓ Возможность применения без отвердителя
- ✓ Низкий расход

