

kesto



НОВИНКА

KESTO UNI 2K-PU

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ПАРКЕТА



✓
Резиновые покрытия
на отшлифованной
подложке



✓
Ламинат



✓
ПВХ, LVT-плитка,
кварцвинил



✓
Пробковые
покрытия



✓
Различные виды паркета: штучный,
мозаичный, художественный,
модульный, щитовой, торцевой





KESTO UNI 2K-PU

Универсальный двухкомпонентный эластичный полиуретановый клей для укладки широкого спектра напольных покрытий в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой



ПРЕИМУЩЕСТВА:



Для приклеивания к впитывающим и невпитывающим основаниям



Увеличенная эластичность клеевого шва относительно полиуретановых клеев для паркета



Быстрое отверждение и готовность к дальнейшей обработке покрытия



Высокая адгезия



Подходит для укладки паркета на основания с системой теплый пол



Увеличенное время жизни рабочей смеси



Для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой



Не содержит растворителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание	Рекомендуемая влажность основания: Дерево (фанера) 8...12 %. Бетон 3% вес. (или 85 % отн.)
Температура применения	+10... +35°C
Температура эксплуатации клеевого шва	от -45... +90°C
Расход	Внимание! Расход существенно зависит от зубчатости шпателя: A2: 360-500 г/м²; B1: 630-840 г/м²; B2: 600-800 г/м²; B10: 600-1000 г/м²
Морозостойкость	Не допускать замерзания
Рабочее время в таре	150 мин
Рабочее время 120 г смеси (pot life)	200 мин
Время набора максимальной прочности	24 часа
Соотношение смеси	11 частей смолы / 1 часть отвердителя (весовые части)
Тип/связующее вещество	Компонент А: смола, полиэфир полиола, наполнитель, добавки. Компонент В (отвердитель): метилендифенилдиизоцианат.
Размеры упаковок	5,45 кг + 0,5 кг
Хранение	Хранить смолу и отвердитель в сухом месте при температуре не ниже 10°C. Если температура отвердителя ниже 10°C, до начала работ по приклеиванию необходимо подождать, пока она не поднимется до 15-20°C. Срок хранения 1 год в оригинальной упаковке.



Рекомендовано нанесение зубчатыми шпателями Kesto:
A2 – напольные покрытия
B10 – паркет

