



СИТОЛ 2397-Р

ТУ 2242-008-27410476-2012

TDS от 18.11.2024

Sitol 2397-R

КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяющийся в полиграфии и упаковочной промышленности для склеивания бумаги или картона с невпитывающими или слабо впитывающими поверхностями (коронированный ПЭ, ПП, дизайнерские бумаги) при производстве упаковки, в том числе пищевой. Может быть использован для приклеивания полимерных материалов (полистирол, ПЭТ) к бумаге и картону.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

Тип клея	Водно-дисперсионный
Значение pH	4,0...6,0
Динамическая вязкость, мПа·с	5500...7000
Сухой остаток, %	57 ± 1

*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Склейываемые поверхности должны быть сухими, ровными, прочными и чистыми.
Перед применением клей тщательно перемешать. Нанести клей с помощью кисти, либо вала на впитывающую поверхность, соединить с другой поверхностью и прижать. Рекомендуемая температура для работы (18 - 25) °C.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Кисть, вал

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО "КЕСТО"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1.

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:
140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69