Kestokol DS-R

КЛЕЙ ДЛЯ МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ

КЕСТОКОЛ ДС-Р	ТУ 20.52.10-009-27410476-2023	TDS от 28.01.2026

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для склейки мебельных щитов, сборочного склеивания, а также каширования бумажных слоистых плёнок на МДФ, ДВП, CPL. Клей долго не высыхает на клеенаносящих роликах. Подходит для работы на фрикционных, горячих и ТВЧ-прессах. Обеспечивает влагостойкость клеевого шва D2 / EN 204.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проверить, что склеиваемые поверхности точно совпадают. Большие допуски клеевых швов отрицательно влияют на прочность, время схватывания будет больше. Клей нанести ровным слоем на одну из склеиваемых поверхностей и плотно прижать. Механическую обработку деталей производить спустя 2-3 часа после склейки. Минимальная температура образования клеевой пленки + 10 °С. Рекомендуемая влажность древесины (7 – 10)%.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Воду после очистки инструментов можно сливать в канализацию. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев в 1000 кг кубах, прочая тара – 12 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	ПВА дисперсия
Плотность, г/см³	1,1
Значение pH	4,0 – 5,5
Динамическая вязкость, мПа·с	6000 - 8500
Сухой остаток, %	45 ± 2
Расход клея на массиве, сращивание, г/м²	120 - 150
Расход клея на МДФ + бумажные плёнки, г/м²	80 – 100
Время открытой выдержки (150 г/м²), мин	до 14
Время прессования при + 20 °С, мин	от 15

*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

УПАКОВКА

15 кг, 50 кг, 1000 кг



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «КЕСТО»
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1
Телефон: +7 (800) 333-30-33
Адрес производства: 140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69

Рекомендации основаны на результатах проведённых испытаний и накопленном практическом опыте. Производитель не несёт ответственности за влияние местных условий и за качество работ, выполняемых с применением продукта, поскольку не имеет возможности контролировать указанные факторы.