Kesto Premium Fix

ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ C2 TE S1

RU.77.01.34.008.E.000123.01.23 | TDS от 28.08.2026

СВОЙСТВА

- Для внутренних и наружных работ
- Высокопрочный
- Влагостойкий
- Морозостойкий
- Суперэластичный, легко наносится
- Подходит для деформирующихся оснований и плитки крупных форматов


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем "Кесто Премиум Фикс" ГОСТ Р 56387 класс С2 ТЕ S1 Высокопрочный, водо- и морозостойкий клей для приклеивания настенной и напольной кафельной, клинкерной плитки, керамогранита малого, среднего и крупного формата (не более 1800 мм. по длинной стороне), а также искусственного и натурального камня. Применяется для приклеивания на такие основания, как цементные штукатурки и стяжки, бетон, пено- и газобетон, кирпич, гипсокартон. Может быть использован для приклеивания плитки на поверхности, обработанные гидро- и влагоизоляционными материалами Kesto, а также в системе полов с подогревом. Может быть использован на сложных поверхностях, металл, пластик, старая плитка без глазури. Подходит для работ на деформирующихся основаниях, таких как деревянные поверхности, обработанные гидроизоляционными материалами Kesto. Для внутренних и наружных работ. Может применяться для поверхностей, постоянно находящихся в контакте с водой (напр., бассейнов).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия для проведения работ:


При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура воздуха и основания должна быть в пределах от +5 до +30°С. При нанесении раствора и во время его высыхания следует избегать воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков.



Для теплых полов



Морозостойкий



Для внутренних и наружных работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Время открытой выдержки	30 мин (Т=20 ±2 о С, W=50±5%)
Толщина слоя	3- 15 мм
Расход	2,8 кг/м² при использовании зубчатого шпателя 6х6 мм
Высыхание до сухости	1-3 суток (при температуре +20±2 °С), зависит от слоя нанесения и вида облицовки
Классификация	С2 ТЕ S1 согласно ГОСТ Р 56387-2018
Макс. Размер фракции	<0,63 мм
Морозостойкость	F100
Время жизни смеси	3 ч (при температуре +20±2°С)
Соотношение смеси	0,23 – 0,27 л на 1 кг смеси (6,75 – 6,75 л на мешок 25 кг)
Цвет смеси	серый
Тип/ связующее вещество	Портландцемент
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут, не менее	1,5 МПа
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, не менее	1 МПа
Прочность клеевого соединения после выдерживания при температуре 70 ° С, не менее	1 МПа
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, не менее	1 МПа

УПАКОВКА

25 кг

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Kesto Premium Fix

ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ C2 TE S1

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

Подготовка основания
Выравниваемые поверхности должны быть сухими, ровными, прочными, чистыми. Необходимо удалить с поверхности старую краску, непрочно держащиеся частицы и невлагостойкие составы. Небольшие неровности основания (толщиной не более 5 мм) можно предварительно выровнять этим же клеем. Слишком сухие поверхности рекомендуется смочить водой перед выравниванием. Для улучшения сцепления клея основание рекомендуется обработать грунтовками Kesto в соответствии с инструкциями к данным материалам.

Приготовление растворной смеси
Медленно высыпать содержимое мешка, постоянно перемешивая, в заранее отмерянное количество чистой воды комнатной температуры (+10...+20°C) до образования равномерной вязкой массы без видимого расслоения и комков. Полученной массе дать отстояться в течение 10 мин, после чего ещё раз перемешать и приступить к работе. Готовый раствор следует использовать в течение 3 ч (при температуре +20±2°C). Не используйте слишком много или слишком мало воды для затворения, т.к. это приведёт к потере прочностных характеристик готового раствора.

Нанесение
Нанести раствор гладким шпателем на поверхность. Затем обработать зубчатым шпателем по участку, который возможно покрыть плитками за 10-20 мин. Прижать плитку к поверхности и лёгким поворотным движением откорректировать её положение. При комнатной температуре заделку швов можно произвести через 1-3 суток после укладки плиток. Свежие пятна раствора удаляются водой или влажной тряпкой. Затвердевший раствор можно удалить только механически.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка Бумажный 3-слойный мешок со средним слоем полиэтилена массой нетто 25 кг. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от воздействия влаги. Хранение Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев в сухом закрытом помещении, в плотно закрытой оригинальной упаковке, в условиях, обеспечивающих предотвращение от увлажнения и повреждения упаковки. Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качеством. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Раздражает органы дыхания и кожу. Опасен для глаз. Избегайте вдыхания пыли, попадания глаза и длительного контакта с кожей. Свежая масса является щелочной. При работе рекомендуется применять перчатки, защитную маску для рта и защитные очки. При попадании в глаза/рот обильно промыть водой и обратиться к врачу.
Беречь от детей.



Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.