



**Kesto**

**НОВИНКИ!**

## **KESTOKOL D301 KESTOKOL D3**



## **Универсальные клеи группы нагрузки D3 для ШИРОКОГО СПЕКТРА КЛЕЕВЫХ ЗАДАЧ**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### **Клей Kestokol D301**



НЕ ОКРАШИВАЕТ  
ДРЕВЕСИНУ



ВОДОСТОЙКОСТЬ  
ГРУППЫ D3

#### **Клей Kestokol D3**



ПОВЫШЕННОЙ  
ВЯЗКОСТИ



ВОДОСТОЙКОСТЬ  
ГРУППЫ D3

|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| Динамическая вязкость, мПа·с | 8000–10000 | 9000–12000 |
| pH                           | 4,5–5,0    | 3,0        |
| Открытое время, мин.         | 10         | 10         |
| MFFT                         | 5С         | 5С         |
| Срок хранения                | 6 месяцев  | 12 месяцев |

