Kesto Strong

ПРОПИТКА ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ

TDS от 28.08.2026

Для улучшения эластичности, адгезии, прочности, а также влаго- и атмосферостойкости затирки для швов Kesto Saumalaasti.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kesto Strong – упрочняющая добавка, улучшающая эластичность, адгезию, а также устойчивость к влаге и атмосферным воздействиям затирки Kesto Saumalaasti.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед началом работ смешайте добавку Kesto Strong с водой согласно инструкции, затем добавьте в жидкую смесь соответствующее количество сухой смеси для затирки плиточных швов.

Продукт	**Соотношение смеси:**		
Kesto Saumalaasti	1 кг	3 кг	10 кг
Вода	0,25 л	0,75 л	2,5 л
Kesto Strong	0,05 л	0,15 л	0,5 л

Неглазурованную или матовую плитку перед затиркой необходимо смочить. Это облегчит процесс очистки плитки после затирки. Использование Kesto Strong улучшит сцепление затирки с поверхностью плитки, поэтому очистка после затирки может оказаться более трудоемкой, чем обычно. Поскольку пористость плитки и камня различна, мы рекомендуем заранее проверить их очищаемость. Не добавляйте слишком много Kesto Strong, так как это усложнит уборку. Инструкции по затирке см. в инструкции по применению затирки для плитки. При затирке плитки с узкими и неглубокими швами (стеклянная мозаика или настенная плитка с искусственными швами) можно использовать затирку, улучшенную Kesto Strong, при условии, что ширина и глубина шва составляет минимум 1 мм.

ХРАНЕНИЕ

12 мес. в теплом сухом помещении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав	Вода, полимерная дисперсия, добавки
Температура применения	минимальная температура +5°C
Плотность	1,0 – 1,1
pH	7-9

УПАКОВКА

0,5 л



Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Kesto Strong

ПРОПИТКА ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kesto несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качеством. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его инструкцией по применению и руководством по применению (при наличии такового).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт не содержит растворителей. Неогнеопасный. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Инструменты очищаются водой сразу после использования! Хранить в недоступном для детей месте.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.