Kestokol D4000

КЛЕЙ ДЛЯ МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ

КЕСТОКОЛ Д4000	ТУ 20.52.10-009-27410476-2023	TDS от 28.01.2026

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для склеивания массива древесины, шипового сращивания. Склеенные изделия могут подвергаться атмосферному воздействию и эксплуатироваться во влажных помещениях. Обеспечивает водостойкость клеевого шва D4 / EN 204.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подходит как для ручного, так и автоматизированного нанесения. Детали соединяются друг с другом и прессуются, при этом количество выдавленного избыточного клея должно быть равномерным во всей длине шва. Склеенные детали можно прессовать в холодном, горячем или ТВЧ-прессе. Клеевой шов достигает своей окончательной прочности и водостойкости через 7 суток. При взаимодействии с некоторыми породами древесины кислотность клея может вызвать изменения цвета клеевого шва. Не подходит для склейки сибирской лиственницы. Взаимодействие клея с железом может вызвать цветовые изменения в клеевом шве. Рекомендуемая температура для работы (18 - 25) °С. Минимальная температура склеивания (4 – 5) °С.
Рекомендуемая влажность древесины (6 – 15) %.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Клей не обладает неприятным запахом. Избегать контакта с открытыми участками кожи. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования, воду можно выливать в канализацию. Высохший клей удалить ксилолом. По запросу можно получить отдельный лист данных по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев.
После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «КЕСТО»
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1
Телефон: +7 (800) 333-30-33
Адрес производства: 140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	ПВА
Плотность	1,1
Значение pH	2,8 – 3,0
Динамическая вязкость, мПа·с	5000 - 9000
Время открытой выдержки, мин	ок.10
Время прессования, мин	от 15

*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

УПАКОВКА

1 кг, 3 кг, 15 кг, 1100 кг



Рекомендации основаны на результатах проведённых испытаний и накопленном практическом опыте. Производитель не несёт ответственности за влияние местных условий и за качество работ, выполняемых с применением продукта, поскольку не имеет возможности контролировать указанные факторы.