Kestokol WR 125

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПИ-КЛЕЙ

КЕСТОКОЛ ВР 125	ТУ 20.52.10-025-27410476-2022	TDS от 24.04.2025

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется при производстве клееных деревянных несущих конструкций, классы функционального назначения 2б, 2в, 3 по ГОСТ 20850-2014, а также других изделий из массива древесины. Соответствует типу III по ГОСТ 33122-2022. Отвердитель М.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смешать основу клея с Отвердителем М в соотношении 100:15 по массе, тщательно перемешать. К старой смеси можно добавить новую смесь в пределах жизнеспособности. Применяется в наливных машинах, а также клеенаносящих узлах, оборудованных системой старт-стоп. Также допустимо ручное нанесение. Рекомендуется производить склеивание при комнатной температуре (+20°С). С увеличением температуры жизнеспособность сокращается. Давление прессования не менее (0,5 – 1) Н/мм². Рекомендованная влажность древесины (12 ± 2)%.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Основа и отвердитель сохраняют свои свойства в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре + 20 °С 6 месяцев. Предохранять от замерзания! После длительного хранения перемешать клей перед использованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	ЭПИ
Водостойкость клеевого шва	EN 204/D4
Плотность, г/см³	1,2
Динамическая вязкость, мПа·с	
- Основа (комп. А)	4500 - 6500
- Смесь после смешения	7000 - 9000
- Смесь в конце жизнеспособности	более 17000
Жизнеспособность, мин	ок. 40
Расход, г/м²	220 - 260
Время сборки, не более, мин	12
Время прессования, не менее (20°С), мин.	45

*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

УПАКОВКА

15 кг, 1100 кг





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «КЕСТО»
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1
Телефон: +7 (800) 333-30-33
Адрес производства: 140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69

Рекомендации основаны на результатах проведённых испытаний и накопленном практическом опыте. Производитель не несёт ответственности за влияние местных условий и за качество работ, выполняемых с применением продукта, поскольку не имеет возможности контролировать указанные факторы.