Kestopur 1C10H

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

Кестопур 1К10Х	ТУ 20.52.10-013-27410476-2020	TDS от 18.09.25

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется при производстве клееных деревянных несущих конструкций, классы функционального назначения 2б, 2в, 3 по ГОСТ 20850-2014, а также других изделий из массива древесины. Соответствует типу III по ГОСТ 33122-2022. Предназначен для автоматизированного нанесения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очистить поверхность древесины от загрязнений. Нанести клей ровным слоем на одну из склеиваемых поверхностей в пределах рекомендованного расхода. Напыление воды на свежую покрытую клеем поверхность сокращает время прессования.
В случае загрязнения оборудования, удалить свежие пятна клея сухой тряпкой и очистить поверхности ацетоном или ксилолом. Высохший клей удаляется только механически.
Склеивание возможно производить при пониженных (+5°С... +10°С), но тогда скорость отверждения значительно замедляется.
Рекомендуемая влажность древесины (9 – 15) %.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить Кестопур 1К10Х в прохладном, сухом помещении (+10...+25°С). Защищать от света. Максимальный срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев при температуре +20 °С.
Внимание! При температурах выше +25°С срок хранения может значительно сократиться!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «КЕСТО»
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1
Телефон: +7 (800) 333-30-33
Адрес производства: 140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	ПУ
Плотность, г/см^3	1,11
Динамическая вязкость, мПа·с	1700 - 2700
Время открытой выдержки, мин.	10 - 12
Расход, г/м^2	120 - 200
Время прессования, не менее, мин.	20

*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

ПОДЗАГОЛОВОК

225 кг, 1135 кг





Рекомендации основаны на результатах проведённых испытаний и накопленном практическом опыте. Производитель не несёт ответственности за влияние местных условий и за качество работ, выполняемых с применением продукта, поскольку не имеет возможности контролировать указанные факторы.