



Sitol 2072-R

КЛЕЙ ДЛЯ ТАБАЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ Применяется для отдельных задач в табачной промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

Тип клея	Водно-дисперсионный
Значение pH	4...6
Динамическая вязкость, мПа·с	2500...3200
Сухой остаток, %	14 ± 1

*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях. Повышенная температура сокращает время прессования.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Избегать контакта с открытыми участками кожи. Во время работы должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. По запросу можно получить отдельный лист данных по безопасности.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ Форсунка.

ХРАНЕНИЕ Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АО "КЕСТО"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1.

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:
140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69