



Sitol 2340/B-R

КЛЕЙ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для приклеивания алюминиевой фольги к ДСП при производстве фальшполов. При изготовлении фальшполов адгезия алюминиевой фольги к основанию соответствует стандарту EN 12825, п. 4.6.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

Тип клея	Водно-дисперсионный
Цвет	темно-серый
Значение pH	6,0...8,0
Динамическая вязкость, мПа·с	6000...8500
Сухой остаток, %	60 ± 2

*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, ровными, прочными и чистыми.

Перед применением клей тщательно перемешать. Нанести клей с помощью форсунок, валиком или клише на впитывающую поверхность, соединить с другой поверхностью и прижать.

Рекомендуемая температура для работы (18 - 25) °С.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Клей не обладает неприятным запахом. Избегать контакта с открытыми участками кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования.

ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО "КЕСТО"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1.

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:

140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69