



# KESTOMELT K608

## КЛЕЙ-РАСПЛАВ

### ОПИСАНИЕ

Клей-расплав на основе синтетической смолы и ЭВА для приклеивания мелованной бумаги в переплетных работах. Рекомендуется для проклейки корешка.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Нанести клей на одну из склеиваемых поверхностей.
- Температура окружающей среды во время нанесения должна быть не менее 15°C, влажность воздуха (65 – 75) %.
- На склеиваемой поверхности не должно быть грязи, масла и пыли.
- Следует проверять температуру клеевого бака через определенные промежутки времени, особенно при погодных и сезонных изменениях.
- Температура склеиваемых поверхностей должна быть выше 15 °С. При понижении температуры поверхности, время открытой выдержки клеев расплавов сокращается, и может оказаться недостаточным.
- Клеевой бак следует регулярно чистить.
- Расход клея может варьироваться в зависимости от склеиваемых материалов.
- В случае остановки технологического процесса рекомендуемая температура (100 – 110) °С. Это предотвратит подгорание клея и поможет сохранить высокую эффективность работы.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Гранулы
Динамическая вязкость	4650 ± 650 мПа·с (Брукфильд RVT, 28/50, 170°C)
Точка размягчения	90 ± 3 °С
Температура бака	150-170 °С
Температура ролика	150-170 °С

### УПАКОВКА

20 кг бумажные мешки

### СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца при температуре (18 – 20) °С

### ПОСТАВЩИК

АО "КЕСТО"  
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3,  
корпус 2, помещение 1.

Телефон +7(800)333-30-33