Kesto Eco 2K-PU Green

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ

RU.77.01.34.008.E.000098.01.25 | TDS от 21.08.2026

СВОЙСТВА

- Высокая прочность
- Атмосферостойкость, устойчивость к появлению плесени и грибка
- Увеличенное время жизни рабочей смеси
- Высокая адгезия
- Эластичный клеевой шов
- Экологичный. Клей для газонов не содержит растворителей
- Время для укладки до 120 минут
- Зеленый цвет клея подходит к цвету искусственной травы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентный полиуретановый клей без содержания растворителей для приклеивания искусственной травы в области шва и в области разметки игрового поля.
Устойчив против погодных воздействий, не содержит растворителей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия для проведения работ:
При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура воздуха, клея и искусственной травы должна быть не ниже +15 .... +20 °C.

Подготовка основания:
В качестве основания подходят различные поверхности, способные нести нагрузку, водоотводящие и пригодные для оборудования спортивных площадок. Необходимо обеспечить безупречное состояние основания. Поверхность должна соответствовать требованиям по прочности и твердости. Приклеивание производится на сухую ленту для швов.

При монтаже искусственной травы на цементное основание внутри помещения рекомендуем обработать стяжку грунтом PU Primer для упрочнения и обеспыливания.

Нанесение:
Тщательно перемешать смолу и отвердитель в указанном соотношении перед началом работы. Готовый клей нанести на ленту для швов, не держать клей слишком долго в емкости для смешивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Влажность основания	Бетон 3% вес. (или 85 % отн.)
Температура применения	+10 ... +20°C
Цвет	Зеленый
Расход	Ок. 350 г/п.м. при ширине ленты 30 см, шпатель B3/B11 Внимание! Расход существенно зависит от зубчатости шпателя
Морозостойкость	Выдерживает 5 циклов замораживания до -40°C
Время жизни смеси	До 135 мин. (120 г. смеси при 20°C) До 90 мин. (6 кг. смеси при 20°C)
Соотношение смеси	10 частей смолы / 1 часть отвердителя (весовые части)
Рабочее время при температуре + 20°C	Не менее 30 минут
Тип/ связующее вещество	Компонент A: смола, полиэфир полиола,наполнитель, добавки. Компонент B (отвердитель): Метилендифенилдиизоцианат.

УПАКОВКА

10 кг + 1 кг,
5,45 кг + 0,55 кг.



Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Kesto Eco 2K-PU Green

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ

Покрытие разложить, затем отогнуть его в области шва и нанести клей на ленту для швов из полиэстера в количестве, зависящем от структуры подложки покрытия, чтобы обеспечить достаточное соприкосновение подложки с клеевыми рифами. Свежие пятна клея можно удалить ацетоном или ксилолом, а высохший клей - только механически. Минимальное время отверждения ок. 12 часов (при +20°C).

ХРАНЕНИЕ

Хранить смолу и отвердитель в сухом месте при температуре не ниже 10°C. Если температура отвердителя ниже 10°C, до начала работ по приклеиванию необходимо подождать, пока она не поднимется до 15-20 °C.
Срок хранения 1 год в оригинальной упаковке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта кожи с неотверждённым продуктом и с его компонентами. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за консультацией к врачу. На рабочем месте необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Отвердитель содержит изоцианат и при недостаточной вентиляции помещения следует применять индивидуальные средства защиты. Не выливать неотверждённый продукт или его компоненты в канализацию. Небольшие количества отходов компонентов можно смешать и после их отверждения вывезти на свалку. Отвержденный продукт нельзя сжигать или нагревать до температуры выше 150 °C. Большие количества продукта должны отправляться на мусороперерабатывающие заводы для сложных отходов.
Беречь от детей!
Ознакомиться с листом безопасности продукта.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.