



# Kestopur 600/6

## ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

### ПРИМЕНЕНИЕ

Используется при производстве промышленных фильтров.

### СВОЙСТВА

Двухкомпонентный полиуретановый клей, не содержащий растворители. Создает очень прочный, но эластичный шов. Клей можно наносить как на автоматических линиях, так и вручную. Отвердитель **Кестопур 200/С**.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ\*

Тип клея	ПУ
Плотность, г/см <sup>3</sup>	ок. 1,50 (основа), ок. 1,20 (отвердитель)
Твердость по Шору Д	50
Разрывное удлинение, %	50
Прочность при растяжении, Н/мм <sup>2</sup>	3
Прочность на сдвиг, Н/мм <sup>2</sup> - RST/RST	9
Динамическая вязкость, МПа·с	2200 – 2500
Время открытой выдержки, мин.	не более 7
Жизнеспособность, мин (120г, 20°С)	около 6
Время прессования, не менее, ч (20°С)	1

\*Окружающие условия - температура, влажность воздуха, расход клея влияют на время открытой выдержки и время прессования. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очистить склеиваемые поверхности от загрязнений. Перемешать основу Кестопур 600/6 и добавить к ней отвердитель **в соотношении 100:30 по массе**, тщательно перемешать. Клей наносится дозирующим инструментом на одну из поверхностей, либо на обе. При попадании на оборудование удалить свежие пятна клея сухой тряпкой и очистить поверхности ксилолом. Высохший клей удаляется только механически.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить основу и отвердитель в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре +10...+25°С в контейнерах (1500 кг) – 6 месяцев, в более мелкой таре – 12 месяцев. После длительного хранения основу тщательно перемешать перед применением.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО "КЕСТО"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса 3к2, пом.1

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:

140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69