



Kesto Eco 2K-PU Green

Двухкомпонентный полиуретановый клей для искусственной травы.

Свойства:

- Высокая прочность
- Атмосферостойкость, устойчивость к появлению плесени и грибка
- Увеличенное время жизни рабочей смеси
- Высокая адгезия
- Эластичный клеевой шов
- Экологичный. Клей для газонов не содержит растворителей
- Время для укладки до 120 минут
- Зеленый цвет клея подходит к цвету искусственной травы

Область применения:

Двухкомпонентный полиуретановый клей без содержания растворителей для приклеивания искусственной травы в области шва и в области разметки игрового поля. Устойчив против погодных воздействий, не содержит растворителей.

Инструкция по использованию:

Условия для проведения работ:

При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура воздуха, клея и искусственной травы должна быть не ниже +15 +20 °C.

Подготовка основания:

В качестве основания подходят различные поверхности, способные нести нагрузку, водоотводящие и пригодные для оборудования спортивных площадок. Необходимо обеспечить безупречное

Технические характеристики:

Основание	Рекомендуемая влажность основания: Бетон 3% вес. (или 85 % отн.)
Температура применения	+10 ... +20°C
Цвет	Зеленый
Расход	Ок. 350 г/п.м. при ширине ленты 30 см, шпатель ВЗ/В11 Внимание! Расход существенно зависит от зубчатости шпателя
Морозостойкость	Не допускать замерзания
Время жизни смеси	До 135 мин. (120 г. смеси при 20 °C) До 90 мин. (6 кг. смеси при 20 °C)
Соотношение смеси	10 частей смолы / 1 часть отвердителя (весовые части)
Тип/связующее вещество	Компонент А: смола, полиэфир полиола, наполнитель, добавки. Компонент В (отвердитель): Метилендифенилдиизоцианат.
Размеры упаковок	10 кг + 1 кг, 5,45 кг + 0,55 кг.
Хранение	Хранить смолу и отвердитель в сухом месте при температуре не ниже 10 °C. Если температура отвердителя ниже 10 °C, до начала работ по приклеиванию необходимо подождать, пока она не поднимется до 15-20 °C. Срок хранения 1 год в оригинальной упаковке



состояние основания. Поверхность должна соответствовать требованиям по прочности и твердости. Приклеивание производится на сухую ленту для швов.

Нанесение:

Тщательно перемешать смолу и отвердитель в указанном соотношении перед началом работы. Готовый клей нанести на ленту для швов, не держать клей слишком долго в емкости для смешивания. Покрытие разложить, затем отогнуть его в области шва и нанести клей на ленту для швов из полиэстера в количестве, зависящем от структуры подложки покрытия, чтобы обеспечить достаточное соприкосновение подложки с клеевыми рифами. Свежие пятна клея можно удалить ацетоном или ксилолом, а высохший клей - только механически. Минимальное время отверждения ок. 12 часов (при +20°C).

Дополнительная информация:

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

Окружающая среда и безопасность:

Избегать контакта кожи с неотвержденным продуктом и с его компонентами. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за консультацией к врачу. На рабочем месте

необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Отвердитель содержит изоцианат и при недостаточной вентиляции помещения следует применять индивидуальные средства защиты. Не выливать неотвержденный продукт или его компоненты в канализацию. Небольшие количества отходов компонентов можно смешать и после их отверждения вывезти на свалку. Отвержденный продукт нельзя сжигать или нагревать до температуры выше 150 °C. Большие количества продукта должны отправляться на мусороперерабатывающие заводы для сложных отходов. Беречь от детей! Ознакомиться с листом безопасности продукта.