



# Kestokol 330

## Клей для массива древесины

### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для склеивания массива древесины, паркета, мебели для ванных комнат, шпонирования, а также для пленочной облицовки плит на деревянной основе. Подходит для шипового сращивания. Разработан специально для использования в горячих и ТВЧ-прессах. Обеспечивает водостойкость kleевого шва D3 / EN 204.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ\*

Тип клея	ПВА
Значение pH	3,0...3,4
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,07
Динамическая вязкость, мПа·с	9000...11000
Время открытой выдержки, мин	6 – 8
Сухой остаток, %	45 ± 1%

\*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Убедиться в точном совпадении стыков. Клей подходит для работы на различных типах kleenanoсящего оборудования (вальцы, форсунки и матрицы). Детали соединяются друг с другом и прессуются, при этом количество выдавленного избыточного клея должно быть равномерным во всей длине шва. Склейенные детали можно прессовать в холодном, горячем или высокочастотном прессе. Клеевой шов достигает своей окончательной прочности и водоустойчивости через 7 суток. При взаимодействии с некоторыми породами дерева кислотность клея может вызвать изменения цвета kleевого шва. Взаимодействие клея с железом может вызвать цветовые изменения в kleевом шве. Рекомендуемая температура для работы (18 - 25) °C.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Клей не обладает неприятным запахом. Избегать контакта с открытыми участками кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования, воду можно выливать в канализацию. Высохший клей удалить ксилом. По запросу можно получить отдельный лист данных по безопасности.

### ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 12 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.  
**НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.**

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

#### АО "КЕСТО"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1.

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:

140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69