Kestopur 600/6

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

КЕСТОПУР 600/6 | ТУ 20.52.10-013-27410476-2017 | TDS от 27.07.2026

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется при производстве промышленных фильтров.

СВОЙСТВА

Двухкомпонентный полиуретановый клей, не содержащий растворители. Создает очень прочный, но эластичный шов. Клей можно наносить как на автоматических линиях, так и вручную. **Отвердитель Кестопур 200/С.**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Клей предназначен для переработки на автоматических дозирующих установках с системой смешения. **Соотношение смешивания 100:30 по массе**. Клей наносится дозирующим инструментом на одну из поверхностей, либо на обе. При попадании клея на оборудование удалить свежие пятна сухой тряпкой и очистить поверхности ксилолом. Высохший клей удаляется только механически.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить основу и отвердитель в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре +10...+25°С – 12 месяцев. После длительного хранения основу тщательно перемешать перед применением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	ПУ
Плотность основы, г/см^3	ок. 1,45
Динамическая вязкость основы, мПа.с	3000 - 3500
Жизнеспособность, мин (120г, 20°С)	6 - 9
Время открытой выдержки, мин.	не более 7
Время прессования, не менее, ч (20°С)	1

УПАКОВКА

20 кг



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «КЕСТО»
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н,
ул. Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1
Телефон: +7 (800) 333-30-33
Адрес производства: 140108, Россия, Московская обл.,
г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.