



Kesto PU Primer

Однокомпонентный полиуретановый грунт для укладки паркета.

Свойства:

- Придает прочность основанию
- Улучшает адгезию клея к основанию
- Снижает расход клея
- Низкая вязкость
- Глубокое проникновение в бетонное основание
- Стойкость к разбавленным кислотам и щелочам, сероводороду, растворителям, морской воде

Область применения:

Kesto PU Primer - однокомпонентная грунтовка без содержания воды и растворителей для обработки бетонных и выровненных растворами оснований. Может применяться при приклеивании паркета с использованием безводных паркетных клеев производства Kesto.

Предназначен для упрочнения верхнего слоя бетонных полов, уменьшения их пыления, а также в качестве гидроизолирующего слоя.

В качестве влагозащитного барьера, в зависимости от впитывающей способности основания, приблизительно 250-300 г/м² (в 2-3 слоя)

Инструкция по использованию:

Условия для проведения работ:

При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура воздуха, помещения, клея и облицовочного материала должна быть не ниже +10 +30 °С.

Подготовка основания:

Облицовываемая поверхность должна быть сухой, прочной, ровной, очищенной от пыли, остатков старых покрытий, пятен масла.

Непрочный верхний слой цементного клея необходимо удалить с поверхности стяжки путем шлифования до приклеивания паркета и тщательно очистить с помощью пылесоса.

Не допускается наличие на поверхности пятен масла, гудрона или других загрязнителей.

Технические характеристики:

Основание	Рекомендуемая влажность основания: Бетон 4% вес. (или 80 % отн.)
Температура применения	+10 ... +30°C
Массовая доля нелетучих веществ	100%
Расход	150-250 г/м ² - по бетону и пористым основаниям
Время высыхания до степени 2	не более 30 мин
Плотность/удельный вес	0,9 кг/л
Адгезия к бетону	не менее 3 МПа
Степень проникновения	более 15 мм
Время сушки до нанесения клеев	2 часа
Тип/ связующее вещество	полиуретановый преполимер
Внешний вид	вязкая жидкость светло-коричневого цвета
Размеры упаковок	5 кг
Хранение	Хранить в сухом месте при температуре не ниже 10 °С. Срок хранения 1 год в оригинальной упаковке



Нанесение:

Нанести тонкий и равномерный слой грунтовки Kiilto PU 1000 ECO при помощи малярного валика, устойчивых к растворителям. При повышенной влажности основания возможно небольшое вспенивание состава при отверждении, что ухудшает внешний вид получаемой поверхности. Не допускать образования луж на поверхности и не превышать рекомендуемый расход.

Паркет можно приклеивать не раньше, чем через 2 часа, но не позднее, чем через 24 часа после обработки (20°C / 50 %RH). В сухих условиях проведения работ отверждение грунтовки замедляется. Грунтовка должна быть полностью отвержденной до приклеивания паркета. При необходимости состав может быть разведен до требуемой вязкости сольвентом, ксилолом или уайт-спиритом. Не допускается применение смешанных растворителей, например, № 646, 647 и т.п. Адгезию грунтовки с клеем можно улучшить, посыпав поверхность свежего слоя грунтовки песком (макс. размер частиц фракции песка 1 мм). Рабочие инструменты очищаются ацетоном или ксилолом.

Дополнительная информация:

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

Окружающая среда и безопасность:

Избегать контакта кожи с неотвержденным продуктом и с его компонентами. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за консультацией к врачу. На рабочем месте необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, работать в респираторах. Не выливать неотвержденный продукт или его компоненты в канализацию. Небольшие количества отходов компонентов можно смешать и после их отверждения вывезти на свалку. Отвержденный продукт нельзя сжигать или нагревать до температуры выше 150 °C. Большие количества продукта должны отправляться на мусороперерабатывающие заводы для сложных отходов. Беречь от детей! Ознакомиться с листом безопасности продукта.