



# Sitol 8185-R

## КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяющийся в полиграфии и упаковочной промышленности для склеивания бумаги или картона с непитываемыми или слабо впитываемыми поверхностями (коронированный ПЭ, ПВХ, БумВинил, дизайнерские бумаги, УФ лак).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ\*

Тип клея	Водно-дисперсионный
Значение pH	4...6
Динамическая вязкость, мПа·с	2200...3000
Сухой остаток, %	57 ± 1

\*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях. Повышенная температура сокращает время прессования.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

### МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Валик, форсунка.  
Рекомендуемая температура для работы +18...+25 °С.

### ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.

**НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.**

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО "КЕСТО"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1.

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:

140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69