

Sitol 4181-R

КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для склеивания бумаги и картона при производстве упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической промышленности и картонных гильз. Также применяется для работы на автоматических кашировальных линиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

Тип клея Водно-дисперсионный

Плотность, r/cm^3 1,1

3начение pH 3,3-4,5 Динамическая вязкость, мПа с 1800-2200

Сухой остаток, % 29 ± 2

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ Валик, форсунка.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный

документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой

оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев — 1000 л кубы, прочая тара — 12 месяцев. После длительного хранения клей

необходимо перемешать перед использованием.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

AO "KECTO"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Сименса, дом 3,

корпус 2, помещение 1.

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул.

Михалевича, д. 69

^{*}Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.