

Kestopur 400/4

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется при производстве промышленных фильтров.

СВОЙСТВА

Двухкомпонентный полиуретановый клей, не содержащий растворители, который создает очень прочный, но эластичный шов. Клей можно наносить как на автоматических линиях, так и вручную. **Отвердитель Кестопур 200/С.**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Клей предназначен для переработки на автоматических дозирующих установках с системой смешения. **Соотношение смешивания 100:25 по массе**. Клей наносится дозирующим инструментом на одну из поверхностей, либо на обе. При попадании клея на оборудование удалить свежие пятна сухой тряпкой и очистить поверхности ксилолом. Высохший клей удаляется только механически.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить основу и отвердитель в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре +10...+25°С – 12 месяцев. После длительного хранения смолу тщательно перемешать перед применением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	ПУ
Плотность основы, г/см³	около 1,50
Динамическая вязкость основы, мПа·с	8000 - 13000
Жизнеспособность, мин. (120г, 20°С)	3,3 - 6
Время открытой выдержки, мин. (20 °С)	не более 8

УПАКОВКА

300 кг



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «КЕСТО»
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н,
ул. Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1
Телефон: +7 (800) 333-30-33
Адрес производства: 140108, Россия, Московская обл.,
г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.