



Kestopur 200/50

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

Кестопур 200/50

ТУ 20.52.10-013-27410476-2017

TDS от 23.07.2026

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для склеивания древесины, металлов, изоляционных материалов, ПВХ, полистирола, стекла, стекловолокна при производстве сэндвич-элементов.

СВОЙСТВА

Двухкомпонентный полиуретановый клей, не содержащий растворители, который создает прочный и эластичный шов. Клей можно наносить как на автоматических линиях, так и вручную. **Отвердитель Кестопур 200/С.**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очистить склеиваемые поверхности от загрязнений. Перемешать основу Кестопур 200/50 и добавить к ней отвердитель **в соотношении 100:20 по массе**, тщательно перемешать. Клей наносится валиком, шпателем или другим дозирующим инструментом на одну из поверхностей, либо на обе. В случае попадания клея на оборудование удалить свежие пятна клея сухой тряпкой и очистить поверхности ксилолом. Высохший клей удаляется только механически.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить основу и отвердитель в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре +10...+25°C в контейнерах (1500 кг) – 6 месяцев, в более мелкой таре – 12 месяцев. После длительного хранения смолу тщательно перемешать перед применением.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «КЕСТО»

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н,

ул. Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1

Телефон: +7 (800) 333-30-33

Адрес производства: 140108, Россия, Московская обл.,

г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	ПУ
Плотность основы, г/см ³	около 1,60
Динамическая вязкость, мПа·с	14000 - 22000
Жизнеспособность, мин. (120г, 20°C)	45 - 60
Расход, г/м ²	200 - 600
Время открытой выдержки, мин. (20°C)	не более 90
Время прессования, не менее, ч. (20°C)	5

УПАКОВКА

24 кг, 300 кг, 1500 кг

