Kesto Master Pro

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ И ТЯЖЕЛЫХ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ.

RU.77.01.34.008.E.000918.04.23 | TDS от 20.08.2026

СВОЙСТВА

Применяется для приклеивания стекловолокнистых обоев, стеклохолста, стеклосетки, джутовых тканей, виниловых обоев на флизелиновой и бумажной основах, текстильных обоев, коммерческих виниловых обоев на бумажной, полиэфирной, стекловолоконной, текстильной основах, для покрытий из вспененного ПВХ на основе полиэстера, стекловолокна, минерального волокна или текстиля, для гомогенных ПВХ покрытий толщиной 1 мм.

Применяется в сухих и влажных внутренних помещениях. Окрашивание поверхности через 1 сутки после приклеивания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный готовый клей для тяжелых настенных покрытий таких, как

- стекловолокнистые обои
- стеклохолст
- стеклосетка
- джутовые ткани
- виниловые обои на флизелиновой и бумажной основах
- текстильные обои
- коммерческие виниловые обои на бумажной, полиэфирной, стекловолоконной, текстильной основах
- покрытия из вспененного ПВХ на основе полиэстера, стекловолокна, минерального волокна или текстиля
- гомогенные ПВХ покрытия толщиной не более 1 мм.

Для сухих и влажных помещений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приклеивание должно осуществляться при нормальной для данного помещения температуре. Обои и клей должны быть также температуры данного помещения. Облицовываемое основание должно сухим, ровным, прочным и чистым. Пористые основания следует загрунтовать разбавленным водой клеем или грунтом Kesto Master Primer.
Старые окрашенные поверхности обработать, используя, моющее средство.

В процессе работ следует соблюдать инструкции производителя обоев. Нанести клей на стену напр., малярным валиком на участок 1–2 полотен за раз, приклеивать обои т.н. методом мокрого приклеивания, зафиксировать полотна стык встык.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура применения	+18...+20 °C
Расход	150 – 300 г/м² в зависимости от основания Упаковка 3 кг: на 10-20 м² Упаковка 10 кг: на 33-66 м²
Плотность	Ок. 1,1
Морозостойкость	замерзающий
Время для работы	Впитывающее основание: 15–20 мин. окрашенное основание: макс. 30 мин.
Тип/ связующее вещество	Полимерная дисперсия, модифицирующие добавки

УПАКОВКА

3 кг, 10 кг





Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Возможные пятна клея следует незамедлительно удалить влажной тряпкой или губкой. Сильное натирание может вызвать изменения цвета и блеска поверхности обоев. Окрашивание поверхности можно осуществлять не ранее, чем через сутки
после приклеивания обоев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
Хранить в недоступном для детей месте.
Ознакомиться с листом безопасности продукта.

ХРАНЕНИЕ

В закрытой упаковке при температуре выше +1°C: 15 месяцев. После длительного хранения клей следует перемешать перед применением. Открытая упаковка должна быть использована в течение 1 месяца.
Срок годности 15 месяцев.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.